



INCA 2000

MASILLA DE POLIÉSTER

Ficha técnica

A-69

versión:121212

DEFINICIÓN

Masilla de poliéster para carrocerías. Masilla cremosa cuya tixotropía asegura una fácil aplicación, tiempo abierto prolongado y facilidad en el afinado de bordes.

Presenta una excelente adherencia sobre chapa y un elevado poder de relleno.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Naturaleza:	Poliéster insaturado
Color:	Crema
Peso específico:	1,9 kg/l a 20°C
COV:	50 g/l Mezcla de Aplicación

PRODUCTOS AUXILIARES

Catalizador PBO

SUPERFICIES SOBRE LAS QUE SE PUEDE APLICAR

Se puede aplicar sobre chapa de acero o poliéster.

En caso de que se requiera máxima protección aplicar sobre imprimación epoxi.

No aplicar sobre acabados termoplásticos y Wash Primers.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

PROCESO		Acero	Poliéster UP-GFK
	P80	✓	✓
	P150	✓	✓
	DA93	✓	✓



INCA 2000


MASILLA DE POLIÉSTER



A-69

versión:121212

Ficha técnica

APLICACIÓN

	 PESO	 100	
10°C	100:2	6,5'	30'
20°C		5'	20'
30°C		3,5'	15'

 TIEMPO
5 min
 DISTANCIA
80 cm
 TMAX.
80°C

LIJADO

	 ÓRBITA		
INICIAL	7 - 5 mm	P120	P80
			P150
FINAL	5 - 3 mm	P220	P240

OBSERVACIONES

Evitar un exceso de catalizador. Mezclarlo perfectamente.
Debe aislarse antes de la aplicación del acabado.
A temperaturas inferiores a +5 °C las masillas de poliéster no endurecen.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Limpiar las espátulas con disolvente de limpieza antes del endurecimiento del producto.

SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar las fichas de seguridad. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar.
Conservar entre +5°C y +30°C.

GARANTÍA

En embalaje original no abierto, un año desde la fecha de fabricación.

SUGERENCIA

Se recomienda siempre el lijado en seco de las masillas de poliéster ya que la humedad retenida en la masilla durante el lijado al agua puede causar problemas en el soporte y en el acabado.

Para cualquier información técnica consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico. ROBERLO DO BRASIL LTDA declina cualquier responsabilidad debido a un uso incorrecto del producto.