



V111

BARNIZ POLIURETANO

E-76
versión:190529

Ficha técnica

DEFINICIÓN

V111 es un barniz poliuretano de medio-bajo contenido en sólidos y de muy fácil aplicación, indicado para la reparación de carrocerías. Tiene un rápido secado y alcanza un alto brillo. Se aplica directamente 15-20 minutos después de evaporación de la base bicapa. Se recomienda aplicar una primera capa ligera, seguida de dos más, cruzadas. Es importante respetar el tiempo de evaporación entre ellas. Puedes ser lijado y pulido muy fácilmente para eliminar posibles imperfecciones.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Naturaleza:	Poliuretano Acrílico 2 componentes
Color:	Incoloro
Peso específico:	0,93 kg/l a 20°C
Viscosidad CF/4:	15" a 20°C
Espesor film seco:	40-50 micras 2 capas
Rendimiento:	8-9 m ² /l

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

C111 Catalizador estándar
PU 50 Diluyente estándar

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE O SOPORTE

Aplicar el **BARNIZ V111** una vez transcurridos 15-20 minutos de evaporación de la base bicapa.

PROPORCIÓN MEZCLA

V111				
C111	100:12,5 vol 100:12,6 peso	8 : 1	14,5"	4h

MÉTODO DE APLICACIÓN

	mm	bar	cm		
	1,3-1,5	3-3,5	15-20		
	1,3-1,8	3-3,5	15-20	2-3	5'-10'
HVLP	1,3-1,5	3-3,5	10		



V111

BARNIZ POLIURETANO

E-76
versión:190529

Ficha técnica

SECADO

20° C						60° C	
							
C111	10'	3h	5h	7h	16h	C111	25'

OBSERVACIONES

La humedad altera los componentes del barniz y por lo tanto el equipo de aplicación debe estar absolutamente seco.
Cerrar inmediatamente el envase de catalizador después de su utilización.
En condiciones de humedad relativa superior al 70% y/o temperaturas inferiores a +10°C se recomienda secado a 60°C.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Limpiar con disolvente de limpieza antes del endurecimiento del producto.

SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad (FISPQ). Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C.

GARANTÍA

En embalaje original no abierto, un año desde la fecha de fabricación.

Para cualquier información técnica consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico.
ROBERLO DO BRASIL LTDA declina cualquier responsabilidad debido a un uso incorrecto del producto.